

Pre-Colour

Coloration à base d'eau pour bois intérieur

Pre-Colour est une teinte à base d'eau pour les surfaces en bois non finies et poncées à l'intérieur comme les planchers, les escaliers, le mobilier et les panneaux. La teinte colore le bois et accentue les veines naturelles du bois.

- Elle accentue les veines naturelles du bois pour un aspect plus attrayant
- Elle donne au bois une belle surface colorée
- Elle peut être finie avec toutes les huiles WOCA

Domaine d'application

Pour colorer les surfaces en bois non traité, neuf ou récemment poncé. Elle est idéale pour toutes les essences de bois.

Utilisation

preparation
Le produit, la pièce et le plancher doivent avoir une température entre 15-25°C. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Il faut prévoir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. Le bois doit avoir été récemment poncé et le ponçage final doit se faire avec un grain de 100-120. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur. Nettoyez le bois avec le WOCA Nettoyant Intensif et laissez-le sécher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer la coloration.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final
Grain 100-120.

Traitement
Agitez bien le bidon du Pre-Colour avant et pendant son utilisation. Les bidons portants des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez une couche uniforme de la coloration non diluée dans le sens de la fibre avec l'applicateur WOCA. Si la tache humide est poncée dans le bois à l'aide d'une polisseuse et d'une housse beige, on obtient une teinte plus homogène. Utilisez au moins 1 l de Pre-Colour par 10 m2. Pour les parois verticales, appliquez de haut en bas. Laissez la surface sécher pendant 8-12 heures. Egrenez avec un disque à poncer vert ou violet pour obtenir une surface douce et aspirez soigneusement la surface.

Attention
La surface doit être finie avec une des huiles WOCA, en suivant les instructions pour le produit. Le Pre-Colour ne peut être utilisé seul puisqu'il ne fait que colorer le bois sans assurer une protection.

Temps de séchage

Temps de séchage : 6-12 heures à 20°C

Informations techniques

COV: 160 g/l, teneur maximale en COV (A/l (PA)) : 200 g/l.

Densité: 1.10-1.20 g/ml.

Durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 8-10 m²/L

Couleurs: Blanc, Noir

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 2,5 L

Viscosité: 15-20 Sec. DIN Cup 4

Dilution: Non dilué

Odeur: Faible

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.