



Master Filler Aqua

Vulstof op basis van water voor houten vloeren

Master Filler Aqua is een dikke, gemakkelijk te schuren vulstof op waterbasis voor voegen, gaten en scheuren in houten parketvloeren in bijv. baksteen- of visgraatpatronen. De vuller geeft een uniforme afwerking, is uiterst gemakkelijk om mee te werken en zal niet barsten omdat het elastisch is en het hout laat bewegen.

- eenvoudig te schuren
- Op waterbasis
- Elastische consistentie
- Geurneutraal

Toepassingsgebied

Voor het vullen van nieuwe, onbehandelde, nieuw geschuurde en eerder behandelde houten oppervlakken. Ideal voor alle houtsoorten, met uitzondering van merbau.

Gebruik

Vorbereiding

Het is belangrijk dat zowel het hout als de vuller minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Het oppervlak moet volledig schoon, droog en vrij van vuil, was, vet, polijstmiddel enz. zijn. Vuil en onregelmatigheden moeten met een schuurmachine worden verwijderd. Reinig indien nodig het oppervlak met WOCA Intensive Wood Cleaner, verdund 1:20, voordat u gaat schuren.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang

Korrel 60-80.

Behandeling

Product goed schudden voor gebruik. Meng Master Filler Aqua en de schuurresten tot een mooie en zachte pasta. De structuur van het vulmiddel kan worden aangepast met behulp van de fijne of groffe schuurresten. Verdeel het vulmiddel gelijkmatig, met behulp van een roestvrijstalen applicator. Verwijder zoveel mogelijk overtollig vulmateriaal voordat het begint te harden. Herhaal het proces voor grotere verbindingen, gaten en scheuren, indien nodig. Schuur het oppervlak met schuurpapier met korrel 100-120, zodra het oppervlak droog is. Het oppervlak kan vervolgens worden gelakt met een van de lakken van WOCA, volgens de instructies van het product.

Opmerking

Houd rekening met hechtingsproblemen bij hout met een hoog looizuurgehalte, bij merbau of bij tropische houtsoorten.

Droogtijden

Droogtijden : 30-60 minuten bij 20°C

Aanbeveling : Optimale voegbreedte is 3-4 mm.

Technische gegevens

VOS: 0 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Houdbaarheid: 1 jaar

Verbruik: 15-20 m²/L

Kleuren: Kleurloos

Reiniging gereedschap: Gebruik water en zeep

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 5 L

Viscositeit: 35-40 Twe. DIN Cup 4

Mengverhouding: Meng 20% schuursel, afhankelijk van de kleur van het hout en de diepte/breedte van de voeg.

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.