

Master RD-2K Lacquer



Uitstekende weerstand en duurzaamheid voor openbare ruimtes

Master RD-2K Lak is een watergedragen, twee-componenten lak met een isocyaanvrije verharder, die sterke duurzaamheid biedt voor drukbezochte gebieden. Het biedt uitstekende bescherming, slipweerstand en weerstand tegen zwarte hakafdrukken, krassen en vlekken, terwijl het helder, gemakkelijk aan te brengen en binnenshuis vriendelijk blijft.

- Extreme sterkte en weerstand
- R9 antislipweerstand
- Lichte Nordic uitstraling
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501: Bfl-s1
- Water-based

Toepassingsgebied

Voor het lakken van nieuw, onbehandeld en nieuw geschuurd houten vloeren in openbare ruimtes met veel verkeer. Ideaal voor alle soorten hout.

Gebruik

Vorbereiding

Zorg ervoor dat zowel het hout als de lak minstens 15°C (bij voorkeur 20°C) zijn en dat de luchtvochtigheid rond de 50% ligt. Houd de ruimte goed geventileerd voor een goede droging. Na het laatste schuren, stofzuig grondig en veeg de vloer met een goed uitgewrongen vochtige doek. WOCA Intensive Wood Cleaner kan worden gebruikt om verontreinigingen te verwijderen voordat u gaat gronden of lakken. Laat de vloer 's nachts volledig drogen. Voor het gronden, gebruik WOCA Master Base Primer op nieuw geschuurd hout om zijbonding te verminderen, of WOCA Master Multi Primer voor exotische houtsoorten.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang

Korrel 100-120.

Behandeling

1 x primer + 2 x Master RD-2K Lacquer

Verwerking dag 1

Meng WOCA Master Pure 2K Hardener grondig door de lak en schud goed. Laat het mengsel tien minuten rusten om de verharder te activeren. Breng de onverdunde Master 2K Lak aan met een kwast of roller, en vermijd plassen. Werk nat-in-nat om overlappingsen te voorkomen. Laat het oppervlak drogen tot de volgende dag.

Verwerking dag 2

Schuur het oppervlak en stof grondig af. Breng de laatste laag vers gemengde Master RD-2K Lak met verharder aan. Als er meer dan 24 uur zijn verstreken sinds de vorige laag, moet het oppervlak gewassen worden met WOCA Intensive Wood Cleaner en licht geschuurd worden voordat de laatste laag wordt aangebracht.

Opmerking

Veeg water en gekleurde vloeistoffen, zoals rode wijn of koffie, onmiddellijk op om vlekken te voorkomen.

Droogtijden

Tussen lagen : 2-3 uur bij 20°C

Licht gebruik : 4-6 uur bij 20°C

Aanbeveling : Wacht 24 uur voordat u meubels op de vloer plaatst, en 5 dagen voordat u tapijten toevoegt of gaat wassen. Het niet volgen van de aanbevolen droogtijden kan leiden tot slechte hechting en verminderde duurzaamheid. Elke extra laag verlengt de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijden, terwijl lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid deze verlengen.

Volledig uitgehard : 5 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 90 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

Houdbaarheid: 2 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 8-10 m²/L

Kleuren: Kleurloos - Mat, Kleurloos - Zijdemat

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 5 L

Anti-slip (DIN 51130): R9

Viscositeit: 20-25 Tve. DIN Cup 4

Houdbaarheid na mengen: Het mengsel moet binnen 48 uur gebruikt worden. Grondig schudden/roeren voor gebruik.

Mengverhouding: 2% of 100 ml op 5 L lak.

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

Voor dagelijkse reiniging, gebruik WOCA Master Cleaner. Onderhoud en verfris het oppervlak met WOCA Master Care, dat kleine krassen verwijdert en extra bescherming biedt tegen slijtage.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.