

Master RD-2K Lacquer



Doskonała odporność i trwałość w miejscach publicznych

Master RD-2K Lakier to wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy lakier z utwardzaczem wolnym od izocyjanianów, oferujący dużą trwałość w obszarach o dużym natężeniu ruchu. Zapewnia doskonałą ochronę, odporność na poślizg, a także odporność na czarne ślady obcasów, zarysowania i plamy, pozostając jednocześnie przezroczysty, łatwy w aplikacji i przyjazny dla wnętrza.

- Ekstremalna siła i odporność
- R9 odporność na poślizg
- Lekki nordycki wygląd
- Klasyfikacja ogniowa zgodnie z DIN EN 13501: Bfl-s1
- Water-based

Obszar aplikacji

Do lakierowania nowych, nieobrobionych i nowo szlifowanych podłóg drewnianych w miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu. Idealny do wszystkich rodzajów drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Upewnij się, że zarówno drewno, jak i lakier mają co najmniej 15°C (optymalnie 20°C), a wilgotność powietrza wynosi około 50%. Utrzymuj pokój dobrze wentylowany, aby zapewnić odpowiednie schnięcie. Po ostatecznym szlifowaniu dokładnie odkurz i przetrzyj podłogę mocno wyciśniętą wilgotną szmatką. WOCA Intensive Wood Cleaner można użyć do usunięcia zanieczyszczeń przed gruntowaniem lub lakierowaniem. Pozwól podłodze całkowicie wyschnąć przez noc. Do gruntowania użyj WOCA Master Base Primer na nowo oszlifowanym drewnie, aby zredukować przyczepność boczną, lub WOCA Master Multi Primer do egzotycznych gatunków drewna.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 100-120.

Aplikacja

1 x podkład + 2 x lakier Master RD-2K

Aplikacja w pierwszym dniu

Dokładnie wymieszaj utwardzacz WOCA Master Pure 2K z lakierem i dobrze wstrząśnij. Pozwól mieszance odpocząć przez dziesięć minut, aby aktywować utwardzacz. Nałóż nierozcieńczony lakier Master 2K pędzlem lub wałkiem, unikając kałuż. Pracuj na mokro, aby zapobiec śladom nakładania. Pozwól powierzchni wyschnąć do następnego dnia.

Aplikacja w drugim dniu

Wyszlifuj powierzchnię i dokładnie odkurz. Nałóż ostatnią warstwę świeżo wymieszanego lakieru Master RD-2K z utwardzaczem. Jeśli od nałożenia poprzedniej warstwy minęło więcej niż 24 godziny, powierzchnię należy umyć środkiem czyszczącym do drewna WOCA Intensive Wood Cleaner i lekko wyszlifować przed nałożeniem ostatniej warstwy.

Uwaga

Natychmiast wytrzyj wodę i kolorowe płyny, takie jak czerwone wino czy kawa, aby zapobiec plamieniu.

Czas suszenia

Pomiędzy warstwami : 2-3 godziny w 20°C

Lekkie użytkowanie : 4-6 godziny w 20°C

Zalecenia : Poczekaj 24 godziny przed ustawieniem mebli na podłodze oraz 5 dni przed dodaniem dywanów lub myciem. Nieprzestrzeganie zalecanych czasów schnięcia może prowadzić do słabej przyczepności i zmniejszonej trwałości. Każda dodatkowa warstwa wydłuża czas schnięcia. Wysokie temperatury i niska wilgotność skracają czasy schnięcia, podczas gdy niskie temperatury i wysoka wilgotność je wydłużają.

Całkowite utwardzenie : 5 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 90 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Bezbarwny - Matowy, Bezbarwny - Satynowy mat

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 5 L

Stopień antypoślizgowości (DIN 51130): R9

Lepkość: 20-25 Dru. DIN Cup 4

Czas przydatności do użytku: Gotową mieszaninę zużyć w ciągu 48 godzin. Wymieszać dokładnie przed użyciem

Proporcje wymieszania: 2% lub 100 ml na 5 L lakieru.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Do codziennego czyszczenia użyj WOCA Master Cleaner. Utrzymuj i odśwież powierzchnię za pomocą WOCA Master Care, który usuwa drobne zarysowania i zapewnia dodatkową ochronę przed zużyciem.

WOCA Denmark A/S
Tværevej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje