

Master Optima Lacquer



Para zonas comerciales de tránsito medio

Master Optima Lacquer es un barniz al agua de secado rápido formulado para conferir a la madera una superficie duradera y resistente. Su contenido elevado de sólidos colorea la madera levemente y da a la superficie un aspecto intenso y consistente. El barniz es fácil de aplicar, y presenta buena resistencia al agua y los productos químicos, por lo que es la solución ideal en oficinas y otro tipo de áreas comerciales sometidas a un nivel intermedio de tránsito. Este barniz con etiqueta de interiores saludables es cómodo y seguro de aplicar, y asegura un ambiente agradable en interiores tras su aplicación.

- Fuerte y resistente
- Aspecto intenso y consistente
- Poco olor
- Etiqueta de interiores saludables

Áreas de aplicación

Para barnizar suelos nuevos, sin tratar y recién lijados en zonas comerciales. Ideal para todo tipo de maderas.

Descripción del trabajo

Preparación

Es importante que tanto la madera como el barniz estén a una temperatura de 15°C como mínimo (preferiblemente, a unos 20°C), y que la humedad del aire esté en torno al 50%. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación y para reducir el tiempo de secado. Para el lijado final hasta madera en bruto, utilice papel de lija de grano entre 100-120 o una almohadilla de lijar. A continuación aspire a fondo y limpie el suelo utilizando una fregona muy escurrida. En suelos completamente lijados, WOCA Intensive Wood Cleaner puede ayudar a desinfectar la superficie antes de aplicar la imprimación o el barniz. Deje secar hasta el día siguiente. El suelo debe estar totalmente seco antes de aplicar imprimación o barniz. Al aplicar imprimación, utilice WOCA Master Base Primer en suelos recién lijados para reducir la adherencia lateral. Como alternativa, puede probar Master Multi Primer de WOCA en maderas exóticas o madera vieja tratada previamente con aceite o cera.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Lijado final

Grano 100-120.

Tratamiento

1 x imprimador + 2 x Master Optima Lacquer

Día de aplicación 1

Aplique una capa uniforme de imprimador sin diluir y barniz con movimientos suaves, en sentido longitudinal a las tablas. Evite encharcamientos del barniz. Aplique el barniz húmedo sobre húmedo, para evitar superposiciones. Deje secar la superficie hasta el día siguiente.

Día de aplicación 2

Lije la superficie con una lija de grano 120-200 y aspire la superficie a conciencia. Aplique la capa final de Master Optima Lacquer con movimientos leves. Si la capa final de barniz se aplica pasadas las 24 horas desde la última aplicación, debe siempre limpiarse con WOCA Intensive Wood Cleaner, así como un lijado intermedio.

Tenga en cuenta

Para evitar manchas, el agua y los líquidos con color, como vino tinto y café, deben limpiarse de inmediato.

Tiempo de secado

Entre capas : 2-3 horas a 20°C

Uso ligero : 4-6 horas a 20°C

Recomendación : Esperar 24 horas antes de colocar muebles sobre el suelo. Esperar 5-7 días antes de cubrir con alfombras o lavar. Si no se respetan los tiempos de secado, la adherencia y resistencia del producto pueden verse afectadas. Con cada capa de barniz aumentan los tiempos de secado. Una temperatura elevada con baja humedad del aire reducirá los tiempos de secado. Una temperatura baja y con humedad elevada prolongará los tiempos de secado.

Endurecido completo : 7 días a 20°C

Información técnica

COV: 105 g/l, contenido máximo de COV (A/e (BA)): 130 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Durabilidad: 1 año

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Incoloro - Mate, Incoloro - Semimate, Incoloro - Satinado

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 5 L

Viscosidad: 20-25 Seg. DIN Cup 4

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento

Teniendo cuidado, el suelo recién barnizado puede utilizarse al cabo de unas 5 horas. No coloque muebles, etc. sobre el suelo hasta que pasen por lo menos 24 horas de la aplicación de la capa final de barniz. El suelo estará listo para el uso normal al cabo de unos 5-7 días, momento en que será posible colocar alfombras, etc. encima.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.