

Moland Primer/Fugtspærre

Datablad

Produktbeskrivelse og anvendelse

Moland Primer/Fugtspærre er en 1-komponent SMP baseret fugtspærre. Den kan bruges til at bekæmpe overskydende fugt i nystøbte betongulve såvel som i eksisterende betonkonstruktioner med høj fugtighed.

Den kan også anvendes som en primer gips/fibergips, anhydrit og cementbundne underlag. Det skal dog bemærkes, at Moland Primer/Fugtspærre ikke bør bruges som en permanent løsning til at forhindre vedvarende fugtproblemer.

Fysiske / kemiske data

Type	1-komponent SMP
Farve	Klar
Konsistens	Tyndtflydende transparent væske
Vægtfylde efter blanding:	ca. 1.13 kg/ltr
Lagerholdbarhed:	Mindst 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares tørt.
Hærdet fugtspærre	Farve: Klar

Anvendelsesforhold

Undergulvstemperatur:	Min. 15 °C – max. 25 °C
Rumtemperatur:	Min. 15 °C – max. 25 °C
Luftfugtighed:	Min 30% – maks. 80% RF
Rengøring	Hænder vaskes med vand og sæbe
Underlagets temperatur skal være mindst 3 °C over dugpunktet	

Forberedelse

Før påføring af fugtspærren, er det vigtigt, at undergulvet er solidt, tørt, rent, fri for støv og uden fedtstoffer. Eventuelle cementhud eller rester fjernes ved afslibning. Inden påføring af fugtspærren skal der altid støvsuges.

På lukkede, ikke-sugende overflader som fliser vil det være tilstrækkeligt at slibe overfladen og derefter grundig rengøring for at opnå god vedhæftning. Hvis man efterfølgende ønsker at anvende primer/fugtspærre for yderligere vedhæftning, påføres der kun et lag primer/fugtspærre på disse overflader.

For at opnå den bedst mulige fugtspærring er det nødvendigt at have et helt plan gulv, hvilket eventuelt kan opnås ved at slibe overfladen. En ujævn overflade kræver flere lag fugtspærre for at opnå samme niveau af fugtisolering. Det er vigtigt at undgå at påføre fugtspærren over revner og udvidelsesfuger, da dette kan medføre for store tykkelser af fugtspærrelaget. Revner skal derfor lukkes, inden fugtspærren påføres.

Bemærk, at fugtspærren ikke fungerer som beskyttelse mod vedvarende fugtpåvirkninger.

Påføring

Inden brug skal dunken omrystes og vendes grundigt. Moland Primer/Fugtspærre påføres på underlaget ved hjælp af en fiberrulle, fx en 11 mm eller 12 mm rulle. Produktet påføres mest optimalt i to lag, hvor cirka halvdelen påføres pr. lag (ca. 100-150 g pr. lag). Den samlede tykkelse af lagene skal minimum være 250 g/m². På meget sugende

underlag kan en forbehandling med et tyndt lag af produktet være fordelagtigt, hvorefter de efterfølgende lag påføres for at sikre den nødvendige mængde på 250 g/m². Hvis forholdene tillader det, kan Moland Primer/Fugtspærre påføres i ét lag. Skal der spartles på fugtspærren, bør et ekstra lag rulles på, og kvartssand strøs ud (ca. 1-2 kg/m²) mens laget endnu er vådt. Dette sikrer, at efterfølgende spartel- eller lim-lag hæfter optimalt. Når fugtspærren er tør, fjernes det overskydende sand med kost eller støvsuger. Moland Primer/Fugtspærre kan desuden anvendes som primer på overflader af cement, gips, fibergips og anhydrit. Ved parketlimning skal fugtspærren være fuldstændigt tør og klæbefri, før limningen kan starte. Produktet er gangbart efter 1-2 timer ved 50% relativ luftfugtighed og 20 °C, og kan genbehandles efter samme tidsinterval.

Sikkerhed

For detaljerede oplysninger om sikker håndtering og brug af produktet, henvises der til produktets sikkerhedsdatablad.

Note

De oplysninger, vi leverer, er baseret på omfattende laboratorieundersøgelser og har til formål at vejlede brugeren i at vælge det mest passende produkt og den rette arbejdsmetode. Da vi ikke har kontrol over de specifikke arbejdsforhold hos brugeren, kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater ved brug af produktet. Oplysningerne i dette produkt-datablad er vejledende og repræsenterer typiske værdier, men udgør ikke en præcis produktspecifikation. Vi henviser desuden til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

