



Master EP Lacquer

Wszechstronne rozwiązanie na bazie wody dla pomieszczeń mieszkalnych

Lakier Master EP jest lakierem podłogowym na bazie wody, praktycznie bezwonny, który tworzy na drewnie odporną i trwałą powierzchnię idealną na normalne warunki. Lakier ten nadaje się idealnie na projekty mieszkalne ze względu na łatwe rozprowadzanie i szybki czas schnięcia.

- Na bazie wody
- Oznaczenie dotyczące klimatu wewnętrznego
- Niski poziom zapachu
- Łatwa aplikacja, dobra rozlewność
- Dobra zdolność szlifowania

Obszar aplikacji

Do lakierowania surowych, nowych lub zeszlifowanych podłóg drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych., Do wszystkich gatunków drewna.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Ważne jest aby zarówno drewno jak i sam lakier miały temperaturę min.15°C (optymalnie ok.20°C) oraz względna wilgotność w pomieszczeniu powinna wynosić ok.50%. Należy upewnić się, że pomieszczenia są dobrze wentylowane w celu właściwego odparowania i czasu schnięcia. Ostatni szlif powierzchni przed lakierowaniem powinien być wykonany papierem o ziarnistości 100-120. Następnie należy dokładnie odkurzyć i przetrzeć powierzchnię lekko wilgotną ścierką lub mopem. UWAGA: Zmywacz intensywny WOCA Intensiv Wood Cleaner może pomóc w usunięciu zanieczyszczeń z przeszlifowanej podłogi przed przystąpieniem lakierowania.

Aplikacja

1 x grunt Primer + 2 x lakierv Master EP /lub/ 3 x lakier Master EP

Aplikacja w pierwszym dniu

Nałożyć dwie równe warstwy nierozcieńczonego lakieru wzdłuż klepek. Unikać tworzenia się kałuż lakieru. Nakładać metodą mokro na mokro, w celu uniknięcia tkz.nakładek. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia do następnego dnia.

Aplikacja w drugim dniu

Przeszlifować powierzchnię papierem o ziarnistości 120-200 i dokładnie odkurzyć. Nałożyć ostatnią warstwę lakieru Master EP, lekkimi ruchami. Jeżeli ostatnia warstwa lakieru nakładana jest po ponad 24 godzinach od poprzedniej, wówczas przed jej nałożeniem konieczne jest umycie powierzchni intensywnym zmywaczem WOCA Intensiv Wood Cleaner i przeszlifowanie powierzchni.

Uwaga

Woda oraz kolorowe płyny, takie jak czerwone wino, kawa itp., muszą zostać natychmiast starte z powierzchni w celu uniknięcia plam.

Czas suszenia

Pomiędzy warstwami : 2-3 godziny w 20°C

Lekkie użytkowanie : 4-6 godziny w 20°C

Zalecenia : Należy odczekać 24 godziny przed przystąpieniem do ustawiania mebli na podłodze. Przed rozkładaniem dywanów oraz myciem podłogi należy odczekać 5 dni. Jeżeli czasy schnięcia nie zostaną zachowane, może to doprowadzić do słabej przyczepności i odporności lakieru. Dla każdej kolejnej warstwy lakieru czas schnięcia ulegnie wydłużeniu. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza powodują skrócenie czasu schnięcia. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie czasu schnięcia.

Całkowite utwardzenie : 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 105 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-10 m²/L

Lepkość: 20-25 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Świeżo lakierowana podłoga nadaje się do ostrożnego użycia po ok.5-6 godzinach. Nie należy stawiać mebli itp., przed upływem przynajmniej 24 godzin od nałożenia ostatniej warstwy lakieru. Podłoga będzie gotowa do normalnego użytkowania po ok.5-7 dniach i po tym czasie można rozkładać dywany itp.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje