

Basic RN 1K Lacquer

Wszechstronne rozwiązanie na bazie wody dla pomieszczeń mieszkalnych

Lakier Basic RN 1K jest lakierem podłogowym na bazie wody, praktycznie bezwonny, który tworzy na drewnie odporną i trwałą powierzchnię idealną na normalne warunki. Lakier ten nadaje się idealnie na projekty mieszkalne ze względu na łatwe rozprowadzanie i szybki czas schnięcia.

- Dobry stosunek ceny do jakości
- Łatwa aplikacja
- Water-based

Obszar aplikacji

For lacquering new, untreated and newly- sanded wood floors in domestic areas, e.g. housing associations. Ideal for all types of wood.

Sposób stosowania

Przygotowanie
It is important that both wood and lacquer have a temperature of min. 15°C (preferably around 20°C) and air humidity of approx. 50%. Make sure that the room is well-ventilated for optimal evaporation and drying time. For the final sanding to bare wood, use grit 100-120 sandpaper or sanding pad. Vacuum thoroughly and wipe the floor down afterwards, using a tightly-wrung water-soaked mop/cloth. Please note: WOCA Intensive Wood Cleaner can help to remove contaminates from fully sanded wooden floors before lacquering. Please allow the floor to fully dry overnight. The floor must be completely dry before lacquering.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie
Ziarnistość 100-120.

Aplikacja
1 x Primer + 2 x Basic RN 1K Lacquer / or / 3 x Basic RN 1K Lacquer

Aplikacja w pierwszym dniu
Apply two even coats of undiluted lacquer with light movements along the length of the boards. Avoid puddles of lacquer. Apply the lacquer wet on wet, to avoid overlaps. Leave the surface to dry until next day.

Aplikacja w drugim dniu
Sand the surface with grit 120-200 and vacuum clean the surface thoroughly. Apply the final coat of undiluted Basic RN 1K Lacquer, using light movements. If the final coat of lacquer is applied after more than 24 hours of drying time, a washing down with WOCA Intensive Wood Cleaner and an intermediate sanding should always be conducted.

Uwaga
Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.

Czas suszenia

Pomiędzy warstwami : 2-3 godziny w 20°C

Lekkie użytkowanie : 4-6 godziny w 20°C

Zalecenia : Wait 24 hours before putting furniture on the floor. Wait 5-7 days before covering with carpets and washing. If drying times are not followed, this can result in poor adhesion and reduced resistance. For each coat of lacquer, drying times will be increased. High temperature and low air humidity will reduce drying times. Low temperature and high air humidity will extend drying times.

Całkowite utwardzenie : 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 85 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 1 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Bezbarwny - Matowy

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 5 L

Lepkość: 20-25 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja
For daily cleaning, WOCA Master Cleaner is recommended. Refresh the surface with WOCA Master Care removing small scratches and protects against wear.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje