



WOOD FLOOR LACQUER

Lakering af indendørs trægulve

Woodcare+ Wood Floor Lacquer er en vandbaseret, farveløs lak, som sikrer en slidstærk overflade uden gulning. Den er lugtsvag, hurtigtørrende og let at påføre og egner sig godt til trægulve i alle beboelsesrum.

- Vandbaseret klar lak.
- Giver en slidstærk overflade.
- Hurtigtørrende og nem at påføre.

Anvendelsesområde

Til lakering af træoverflader og -gulve, hvor der ønskes en slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Lakken må ikke overlakeres med opløsningsmiddelbaserede produkter.

Anvendelse

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 100-120.

Påføring dag 1

Påfør to jævne lag ufortyndet lak på langs af brædderne. Påfør lakken vådt i vådt, så overlap undgås. undgå lak-søer og lad overfladen tørre til næste dag.

Påføring dag 2

Mellemslib overfladen med korn 120-150 og støvsug grundigt. Påfør sidste lag lak senest 24 timer efter de første lag lak.

Bemærk

Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.

Tørretid

Tørretid mellem lagene : 2-3 timer ved 20°C

Let anvendelse : 6-12 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Må først tildækkes med tæpper og vaskes efter 7 døgn. Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og modstandskraft.

Gennemhærdet : 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 0 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 1 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Farveløs - Silkemat

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 5 L

Viskositet: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Svag

Blandingsforhold: Klar til brug. Fortynd ikke.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.