



UV Sanding Sealer

Excellent sanding properties and filling up smaller gaps

UV Sanding Sealer is very easy to sand and sanding paper will last long time. 100% UV and no VOC.

- Sanding paper will last long time
- Very transparent
- Smooth surface after sanding
- No VOC

Anwendungsbereich

All types of hardwood, softwood, solid wood and veneer.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Surface need to be clean, dry and free from dust.

Körnung für den Zwischenschliff

Körnung 240-320.

Bitte beachten

UV Sanding Sealer need full drying before next coat. It's mandatory to complete with full UV Lacquer system. UV Sanding Sealer can't stand alone

Schichtanzahl

1

Wie wird es gemacht

UV Sanding Sealer should be applied with 1 coat with 10-40 gr/m². UV full cure 180 mJ/cm².

Cleaning of roller and pump use WOCA UV Cleaner № 800525

Trockenzeit

Trockenzeit : UV full cure 180 mJ/cm²

Technische Daten

VOC: 0 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/e (Lb)): 400 g/l.

Dichte: 1.20-1.30 g/ml.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Farben: Natur

Verpackungsgrößen: 20 L

Verdünnung: Unverdünnt

Spezifisches Gewicht: 1.20-1.30 g/ml.

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tvævej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.