Matting paste for UV Oil

Create your own gloss level

Matting paste for UV-oils can be used adjusting the gloss level

- Customized gloss level
- Fit the customer's demand
- Easy mixing into WOCA UV-oils

Domaine d'application

Used in WOCA UV-oils

Utilisation

preparation
The wood must be clean, dry and free from dust.

Attention
Add maximum 25% into WOCA UV-oils The product must be stirred before use and mixed well info UV-oils with an electric mixer. Shelflife of UV-oil when added Matting paste is 6 months.

Temps de séchage

Temps de séchage : UV drying with Hg lamps, min. 600-800 mJ/cm2 for each lamp. Production speed 10 m/min. For pigmented systems, a combination of Gallium and Mercury lamps are preferred.

Informations techniques

Densité: 1.20-1.30 g/ml.

Durée de conservation: 2 années

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Densité spécifique: 1.10-1.20 g/ml.

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.