Matting paste for UV Oil



Create your own gloss level

Matting paste for UV-oils can be used adjusting the gloss level

- Customized gloss level
- Fit the customer's demand
- Easy mixing into WOCA UV-oils

Toepassingsgebied

Used in WOCA UV-oils

Gebruik

Voorbereiding
The wood must be clean, dry and free from dust.

Opmerking
Add maximum 25% into WOCA UV-oils The product must be stirred before use and mixed well info UV-oils with an electric mixer. Shelflife of UV-oil when added Matting paste is 6 months.

Droogtijden

Droogtijden : UV drying with Hg lamps, min. 600-800 mJ/cm2 for each lamp. Production speed 10 m/min. For pigmented systems, a combination of Gallium and Mercury lamps are preferred.

Technische gegevens

Dichtheid: 1.20-1.30 g/ml.

Houdbaarheid: 2 jaar

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Dichtheid: 1.10-1.20 g/ml.

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud
The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.