Matting paste for UV Oil



Create your own gloss level

Matting paste for UV-oils can be used adjusting the gloss level

- Customized gloss level
- Fit the customer's demand
- Easy mixing into WOCA UV-oils

Anwendungsbereich

Used in WOCA UV-oils

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung
The wood must be clean, dry and free from dust.

Bitte beachten
Add maximum 25% into WOCA UV-oils The product must be stirred before use and mixed well info UV-oils with an electric mixer. Shelflife of UV-oil when added Matting paste is 6 months.

Trockenzeit

Trockenzeit : UV drying with Hg lamps, min. 600-800 mJ/cm2 for each lamp. Production speed 10 m/min. For pigmented systems, a combination of Gallium and Mercury lamps are preferred.

Technische Daten

Dichte: 1.20-1.30 g/ml.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Spezifisches Gewicht: 1.10-1.20 g/ml.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung
The industrial surface treatment can be maintained with WOCA maintenance products

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.