Hardfloor PU Coating

Do renowacji podłóg LVT, winylowych i linoleum



WOCA Hardfloor PU-2K Coating to skuteczne rozwiązanie do konserwacji, które chroni podłogi LVT, winylowe i linoleum przed codziennym zużyciem oraz wydłuża ich żywotność. Trwała i łatwa do czyszczenia powierzchnia zmniejsza wchłanianie brudu i ułatwia konserwację, co czyni ją idealną do miejsc o dużym natężeniu ruchu.

- Trwała ochrona PU
- Wydłuża żywotność podłogi
- Idealne do renowacji istniejących podłóg
- Odporny na brud i płyny
- Zrównoważone rozwiązanie, renowacja zamiast nowego
- Zmniejszona konserwacja

Obszar aplikacji

Odpowiedni do podłóg LVT, PVC, winylowych i linoleum

Sposób stosowania

Przygotowanie
Zidentyfikuj rodzaj podłogi (np. linoleum, PVC, LVT, laminat lub inne odpowiednie pokrycie) i oceń stan powierzchni. Podłoże musi być stabilne, suche i odpowiednie do renowacji. Istniejące powłoki powierzchniowe, w tym wosk, poler, film konserwacyjny lub wcześniejsze powłoki, muszą być usunięte zgodnie z instrukcjami producenta podłogi.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja w pierwszym dniu
Powierzchnia jest oczyszczona z wcześniejszych powłok zgodnie z instrukcjami producenta, następnie podłoga jest szlifowana i czyszczona.

Aplikacja w drugim dniu
Gdy podłoga jest całkowicie sucha, nałóż WOCA Hardfloor PU Coating zgodnie z instrukcjami.

Uwaga
Podłoże musi być stabilne, suche i odpowiednie do renowacji.

Ilość warstw
1-2

Czas suszenia

Czas suszenia : 24 godziny w 20°C

Pomiędzy warstwami : 2-3 godziny w 20°C

Lekkie użytkowanie : 4-6 godziny w 20°C

Suchość powierzchni : 24 godziny w 20°C

Zalecenia : Ważne jest, aby powierzchnia była całkowicie sucha przed nałożeniem Woca Hardfloor PU Coating.
Uwaga: Linoleum ma dłuższy czas schnięcia niż inne materiały.

Całkowite utwardzenie : 5 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 40 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 8-10 m²/L

Kolory: Bezbarwny - Satynowy mat

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 4,5 L

Stopień antypoślizgowości (DIN 51130): R9

Lepkość: 20-25 Dru. DIN Cup 4

Czas przydatności do użytku: Gotową mieszaninę zużyć w ciągu 4 godzin. Wymieszać dokładnie przed użyciem

Zapach: Charakterystyka

Proporcje wymieszania: 500 ml utwardzacza do 4,5 L PU-Coating

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja
Regularne czyszczenie i konserwacja z WOCA Hardfloor Cleaner.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje