Hardfloor PU-2K Coating



Til renovering af LVT-, vinyl- og linoleumsgulve

WOCA Hardfloor PU-2K Coating er en effektiv vedligeholdelsesløsning, der beskytter LVT, vinyl- og linoleumsgulve mod daglig slitage og forlænger gulvets levetid. Den slidstærke og rengøringsvenlige overflade reducerer smudsoptagelse og vedligeholdelse, ideel til områder med høj trafik.

- Slidstærk PU-beskyttelse
- Forlænger gulvets levetid
- Ideel til renovering af eksisterende gulve
- Modstandsdygtig mod snavs og væsker
- Bæredygtig løsning, renovering i stedet for nyt
- Reduceret vedligeholdelse

Anvendelsesområde

Velegnet til LVT, PVC, vinyl og linoleum gulve

Anvendelse

Forbehandling
Identificér gulvbelægningstypen (fx linoleum, PVC, LVT, laminat eller anden relevant belægning) og vurder overfladens tilstand. Underlaget skal være stabilt, tørt og egnet til renovering. Eksisterende overfladebehandlinger, herunder voks, polish, plejefilm eller tidligere coating, skal fjernes i overensstemmelse med gulvproducentens anvisninger.

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Påføring dag 1
Overfladen renses for tidligere overfladebehandlinger i henhold til producentens anvisninger, herefter slibes og renses gulvet.

Påføring dag 2
Når gulvet er helt tørt, påføres WOCA Hardfloor PU Coating efter anvisningen.

Bemærk
Underlaget skal være stabilt, tørt og egnet til renovering.

Antal lag
1-2

Tørretid

Tørretid : 24 timer ved 20°C

Tørretid mellem lagene : 2-3 timer ved 20°C

Let anvendelse : 4-6 timer ved 20°C

Overfladetør : 24 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Det er vigtigt at overfladen er helt tør inden påføring af Woca Hardfloor PU Coating, Bemærk: Linoleum har længere tørretid en andre materialer.

Gennemhærdet : 5 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 40 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 2 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Farveløs - Silkemat

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 4,5 L

Skridsikker (DIN 51130): R9

Viskositet: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Brugstid: Blandingen skal anvendes inden 4 timer. Ryst/omrør grundigt inden brug.

Lugt: Karakteristisk

Blandingsforhold: 500 ml hærder til 4,5 L PU-Coating

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse
Almindelig rengøring og vedligeholdelse med WOCA Hardfloor Cleaner.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.