Hardfloor PU Coating



Para renovar suelos de LVT, vinilo y linóleo

WOCA Hardfloor PU-2K Coating es una solución de mantenimiento efectiva que protege los pisos de LVT, vinilo y linóleo del desgaste diario y extiende la vida útil del piso. La superficie duradera y fácil de limpiar reduce la absorción de suciedad y el mantenimiento, lo que la hace ideal para áreas de alto tráfico.

- Protección duradera de PU
- Extiende la vida útil del suelo
- Ideal para renovar suelos existentes
- Resistente a la suciedad y líquidos
- Solución sostenible, renovación en lugar de nueva
- Mantenimiento reducido

Áreas de aplicación

Apropiado para suelos LVT, PVC, vinilo y linóleo

Descripción del trabajo

Preparación
Identifique el tipo de suelo (por ejemplo, linóleo, PVC, LVT, laminado u otro revestimiento relevante) y evalúe el estado de la superficie. El sustrato debe ser estable, seco y adecuado para la renovación. Los tratamientos de superficie existentes, incluidos cera, pulido, película de mantenimiento o recubrimientos anteriores, deben ser eliminados de acuerdo con las instrucciones del fabricante del suelo.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la compatibilidad de la superficie con el producto.

Día de aplicación 1
La superficie se limpia de tratamientos de superficie anteriores de acuerdo con las instrucciones del fabricante, luego se lija y se limpia el suelo.

Día de aplicación 2
Cuando el suelo esté completamente seco, aplique WOCA Hardfloor PU Coating de acuerdo con las instrucciones.

Tenga en cuenta
El sustrato debe ser estable, seco y adecuado para la renovación.

Número de capas
1-2

Tiempo de secado

Tiempo de secado : 24 horas at 20°C

Entre capas : 2-3 horas a 20°C

Uso ligero : 4-6 horas a 20°C

Secado de la superficie : 24 horas at 20°C

Recomendación : Es importante que la superficie esté completamente seca antes de aplicar Woca Hardfloor PU Coating.
Nota: El linóleo tiene un tiempo de secado más largo que otros materiales.

Endurecido completo : 5 días a 20°C

Información técnica

COV: 40 g/l, contenido máximo de COV (A/e (BA)): 130 g/l.

Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 7-8

Durabilidad: 2 años

Temperatura de aplicación: +15-25°C y 50% de humedad del aire.

Rendimiento: 8-10 m²/L

Colores: Incoloro - Semimate

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en lugar fresco en verano.

Tamaños del envase: 4,5 L

No deslizante (DIN 51130): R9

Viscosidad: 20-25 Seg. DIN Cup 4

Vida útil: La mezcla debe usarse en las siguientes 4 horas. Agite/remueva bien antes de usar.

Olor: Característica

Proporción de la mezcla: 500 ml de endurecedor para 4,5 L de PU-Coating

Mantenimiento y productos relacionados

Limpieza y mantenimiento
Limpieza y mantenimiento regular con WOCA Hardfloor Cleaner.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.