Revêtement PU pour sols durs

Pour rénover les sols LVT, vinyle et linoléum



WOCA Hardfloor PU-2K Coating est une solution d'entretien efficace qui protège les sols LVT, vinyle et linoléum de l'usure quotidienne et prolonge la durée de vie du sol. La surface durable et facile à nettoyer réduit l'absorption de la saleté et l'entretien, ce qui la rend idéale pour les zones à fort trafic.

- Protection PU durable
- Prolonge la durée de vie du sol
- Idéal pour rénover les sols existants
- Résistant à la saleté et aux liquides
- Solution durable, rénovation au lieu de neuf
- Entretien réduit

Domaine d'application

Convient aux sols LVT, PVC, vinyle et linoléum

Utilisation

preparation
Identifiez le type de revêtement de sol (par exemple, linoléum, PVC, LVT, stratifié ou autre revêtement pertinent) et évaluez l'état de la surface. Le substrat doit être stable, sec et adapté à la rénovation. Les traitements de surface existants, y compris la cire, le polish, le film d'entretien ou les revêtements précédents, doivent être enlevés conformément aux instructions du fabricant du revêtement de sol.

N'oublier pas
Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Jour d'application 1
La surface est nettoyée des traitements de surface précédents conformément aux instructions du fabricant, puis le sol est poncé et nettoyé.

Jour d'application 2
Lorsque le sol est complètement sec, appliquez le revêtement WOCA Hardfloor PU conformément aux instructions.

Attention
Le substrat doit être stable, sec et adapté à la rénovation.

nombre des couches
1-2

Temps de séchage

Temps de séchage : 24 heures à 20°C

Entre les couches : 2-3 heures à 20°C

Utilisation légère : 4-6 heures à 20°C

Sec au toucher : 24 heures à 20°C

Recommandation : Il est important que la surface soit complètement sèche avant d'appliquer Woca Hardfloor PU Coating.
Note : Le linoléum a un temps de séchage plus long que les autres matériaux.

Durcissement complet : 5 jours à 20°C

Informations techniques

COV: 40 g/l, teneur maximale en COV (A/e (PA)) : 130 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Valeur du pH : pH 7-8

Durée de conservation: 2 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Rendement: 8-10 m²/L

Couleurs: Incolore - Mat Soyeux

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conservez à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Formats d'emballage: 4,5 L

Antidérapant (DIN 51130): R9

Viscosité: 20-25 Sec. DIN Cup 4

durée de conservation après mélange: Le mélange doit être utilisé dans les 4 heures. Bien agiter/remuer avant utilisation.

Odeur: Caractéristique

Taux de mélange: 500 ml durcisseur pour 4,5 L PU-Coating

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien
Nettoyage et entretien réguliers avec WOCA Hardfloor Cleaner.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.