Hardfloor PU Coating

Voor het renoveren van LVT, vinyl en linoleum vloeren



WOCA Hardfloor PU-2K Coating is een effectieve onderhoudsoplossing die LVT, vinyl en linoleum vloeren beschermt tegen dagelijkse slijtage en de levensduur van de vloer verlengt. Het duurzame en gemakkelijk te reinigen oppervlak vermindert vuilabsorptie en onderhoud, waardoor het ideaal is voor drukbezochte gebieden.

- Duurzame PU-bescherming
- Verlengt de levensduur van de vloer
- Ideaal voor het renoveren van bestaande vloeren
- Bestendig tegen vuil en vloeistoffen
- Duurzame oplossing, renovatie in plaats van nieuw
- Verminderde onderhoud

Toepassingsgebied

Geschikt voor LVT, PVC, vinyl en linoleum vloeren

Gebruik

Voorbereiding
Identificeer het type vloerbedekking (bijv. linoleum, PVC, LVT, laminaat of andere relevante bedekking) en beoordeel de staat van het oppervlak. Het substraat moet stabiel, droog en geschikt voor renovatie zijn. Bestaande oppervlaktebehandelingen, waaronder was, polish, onderhoudsfilm of eerdere coatings, moeten worden verwijderd in overeenstemming met de instructies van de vloerbedekkingsfabrikant.

Vergeet niet
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Verwerking dag 1
Het oppervlak wordt gereinigd van eerdere oppervlaktebehandelingen volgens de instructies van de fabrikant, daarna wordt de vloer geschuurd en gereinigd.

Verwerking dag 2
Wanneer de vloer volledig droog is, breng dan WOCA Hardfloor PU Coating aan volgens de instructies.

Opmerking
Het substraat moet stabiel, droog en geschikt voor renovatie zijn.

Aantal lagen
1-2

Droogtijden

Droogtijden : 24 uur bij 20°C

Tussen lagen : 2-3 uur bij 20°C

Licht gebruik : 4-6 uur bij 20°C

Stofdroog : 24 uur bij 20°C

Aanbeveling : Het is belangrijk dat het oppervlak volledig droog is voordat Woca Hardfloor PU Coating wordt aangebracht.
Opmerking: Linoleum heeft een langere droogtijd dan andere materialen.

Volledig uitgehard : 5 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 40 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde: pH 7-8

Houdbaarheid: 2 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Rendement: 8-10 m²/L

Kleuren: Kleurloos - Zijdemat

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakkingsgroottes: 4,5 L

Anti-slip (DIN 51130): R9

Viscositeit: 20-25 Twe. DIN Cup 4

Houdbaarheid na mengen: Het mengsel moet binnen 4 uur gebruikt worden. Grondig schudden/roeren voor gebruik.

Lucht: kenmerk

Mengverhouding: 500 ml verharder voor 4,5 L PU-coating

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud
Regelmatige reiniging en onderhoud met WOCA Hardfloor Cleaner.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.