

Hardfloor PU-Beschichtung

Für die Renovierung von LVT-, Vinyl- und Linoleumböden

WOCA Hardfloor PU-2K Coating ist eine effektive Wartungslösung, die LVT-, Vinyl- und Linoleumböden vor täglichem Verschleiß schützt und die Lebensdauer des Bodens verlängert. Die langlebige und leicht zu reinigende Oberfläche reduziert die Schmutzaufnahme und den Wartungsaufwand, was sie ideal für stark frequentierte Bereiche macht.



- Langlebiger PU-Schutz
- Verlängert die Lebensdauer des Bodens
- Ideal für die Renovierung bestehender Böden
- Widerstandsfähig gegen Schmutz und Flüssigkeiten
- Nachhaltige Lösung, Renovierung statt neu
- Reduzierter Wartungsaufwand

Anwendungsbereich

Geeignet für LVT, PVC, Vinyl und Linoleumböden

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Identifizieren Sie die Art des Fußbodens (z. B. Linoleum, PVC, LVT, Laminat oder andere relevante Beläge) und bewerten Sie den Zustand der Oberfläche. Der Untergrund muss stabil, trocken und für die Renovierung geeignet sein. Vorhandene Oberflächenbehandlungen, einschließlich Wachs, Politur, Pflegefilm oder vorherigen Beschichtungen, müssen gemäß den Anweisungen des Bodenbelagsherstellers entfernt werden.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Auftrag Tag 1

Die Oberfläche wird gemäß den Anweisungen des Herstellers von vorherigen Oberflächenbehandlungen gereinigt, anschließend wird der Boden geschliffen und gereinigt.

Auftrag Tag 2

Wenn der Boden vollständig trocken ist, tragen Sie die WOCA Hardfloor PU Beschichtung gemäß den Anweisungen auf.

Bitte beachten

Der Untergrund muss stabil, trocken und für die Renovierung geeignet sein.

Schichtanzahl

1-2

Trockenzeit

Trockenzeit : 24 Stunden bei 20°C

Zwischen den Schichten : 2-3 Stunden bei 20°C

Leichte Verarbeitung : 4-6 Stunden bei 20°C

Oberflächentrocken : 24 Stunden bei 20°C

Empfehlung : Es ist wichtig, dass die Oberfläche vollständig trocken ist, bevor Woca Hardfloor PU Coating aufgetragen wird.

Hinweis: Linoleum hat eine längere Trockenzeit als andere Materialien.

Durchgehärtet : 5 tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 90 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/e (Wb)): 130 g/l.

GIS code: W3+

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 7-8

Haltbarkeit: 2 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 8-10 m²/L

Farben: Farblos - Seidenmatt

Werkzeugreinigung: Mit Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 4,5 L

Trittsicherheit (DIN 51130): R9

Viskosität: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Topfzeit: Vor Gebrauch gründlich schütteln/auführen. Die Mischung muss innerhalb von 4 Stunden verwendet werden.

Geruch: Charakteristik

Mischungsverhältnis: 500 ml Härter für 4,5 L PU-Coating

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung und Pflege mit WOCA Hardfloor Cleaner.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.